

HASZNÁLATI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ

B 30-as samott por (Keramikus)

Szemcse szerkezet: < 0,7 mm

Alkalmazási terület:

Használható samott téglák készítmények falazásához (kazánok, kályhák) 1.300°C üzemi hőmérsékletig.

Elkészült kandalló, kályha vagy kémény működtetése 24 óra után javasolt.

Alkalmazás +5°C felett ajánlott.

Felhasználási javaslat:

Egy edénybe, keverjük össze 10 kg samott port kb. 2,5-3 liter vízzel pár percig, amíg kapunk egy sima habarcs alapot.

A kötés erősségének növelésére a habarcsához keverhetünk 5-10% cementet vagy 2-5% vízüveget.

Figyelem:

A habarcs keménysége akkor lesz kiváló, ha a kályha (kazán) kiszáradását három fázisban végezzük. (szárítás – előmelegítés – égetés)

Kötelező a szárítást lassan elvégezni 5-10°C / óra, különben a kötések repedeznek.

Ajánlott habarcs vastagság 1-5 mm, ami függ a samott por szemcséjétől (durvább vagy finomabb).

Nem használható vakolatnak az építmény belsejében!

Anyag felhasználása:

A felhasználandó anyag mennyisége (1,25 – 1,45 t/m³).

Tárolás:

Hűvös, száraz helyiségben, eredeti zárt csomagolásban eltarthatósági idő a gyártástól számított 6 hónap.

Összetétel %:

Al ₂ O ₃	22,0-28,0
SiO ₂	63,0
Fe ₂ O ₃	5,5-6,0
TiO ₂	1,0
CaO	0,40
MgO	0,30

Származási hely: Olaszország

Szeged, 2017.10.02.

Ekopala Kft
6728, Szeged, Napos út.7
Tel:0630/299-1035

