

HASZNÁLATI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ

Tűzálló habarcs, gyors kötésű 5 kg Hidraulikus

Szemcse szerkezet: < 0,5 mm

Alkalmazási terület:

Használható samott téгла építmények falazásához (kazánok, kályhák) 1.200°C üzemi hőmérsékletig.

Elkészült kandalló, kályha vagy kémény működtetése 24 óra után ajánlott.

Alkalmazás +5°C felett ajánlott.

Felhasználási javaslat:

Egy edénybe, keverjük össze az 5kg port kb.1,75 liter vízzel pár percig , amíg egy sima habarcs alapot kapunk.

A ragasztandó felületeknek tisztának, szilárdnak kell lennie. A jobb kötés érdekében a felületeket vízzel impregnáljuk ragasztás előtt.

Sima felület eléréséhez távolítsuk el a többlet ragasztót egy nedves szivaccsal.

Figyelem:

A habarcs kötőképessége akkor lesz kiváló, ha a kályha (kazán) kiszáraitását három fázisban végezzük száraitás – előmelegítés – égetés .

Kötelező a száraitást lassan elvégezni: 5-10°C / óra, különben a kötések repedeznek.

Ajánlott habarcs vastagság 1-5 mm, ami függ a samott por szemcseméretétől durvább vagy finomabb.

Nem használható vakolatnak az építmény belsejében!

Anyag felhasználása:

Anyagszükséglet anyag mennyisége (1,3 – 15 m³)

Tárolás:

Hűvös, száraz helyiségben, eredeti zárt csomagolásban eltarthatósági idő a gyártástól számított 6 hónap.

Összetétel %:

AL ₂ O ₃	28,0-30,0
SiO ₂	56,0
Fe ₂ O ₃	5,5-6,0
TiO ₂	1,0
CaO	0,40
MgO	0,30

Származási hely: Olaszország

Szeged, 2017.10.02.

Ekopala Kft
6728, Szeged, Napos út.7
Tel:0630/299-1035

